



G.E. HABICH'S SÖHNE
F A R B E N

Technisches Merkblatt Vollton- und Abtönfarbe

Produkt:	Vollton- und Abtönfarbe
Werkstoffart:	Kunstharz Dispersionsfarben gemäß DIN EN 13300
Produkt-Code:	BSW20
Inhaltsstoffe:	<p>Bindemittel (Kunstharzdispersion), Calciumcarbonate, Pigmente, Additive, Wasser, Konservierungsmittel.</p> <p>Enthält 1,2-Benzisothiazolin-3-on BIT, Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on CIT und 2-Methyl-4-isothiazolin-3-on MIT (3:1), 3-Iod-2-propinylbutylcarbamate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.</p>
Verwendungszweck:	Für moderne Farbgestaltung von Fassaden und Wohnräumen. Vollton- und Abtönfarbe für alle handelsüblichen wässrigen Dispersions-, Binder-, Latex-, Wand- und Deckenfarben sowie Kunstharzputze und Plastiken.
Spez. Gewicht:	ca. 1,30 Kg/L
Bindemittelbasis:	Kunstharzdispersion
Packungsgrößen:	250 ml, 750 ml, 2,5 l
Eigenschaften:	Wetterbeständig, Nassabriebbeständigkeit Klasse 2 DIN EN 13300, bestmögliche Deckkraft und Lichtechtheit, kalkecht, farbkraftig, diffusionsfähig, Schutzwirkung gegen Schlagregen und aggressive Abgase. Der Anstrichfilm besitzt eine gute Dehnbarkeit und versprödet nicht.
Untergründe:	Putz, Beton, Mauerwerk, Bauplatten, Raufasertapeten etc.
Untergrundvorbereitung:	Auf festen, sauberen, nicht saugenden Untergründen, die frei von Bauhilfsmitteln sind, kann ohne Vorarbeiten gestrichen werden. Für die Untergrundbehandlung und Verarbeitung gelten die Richtlinien von Dispersionsfarben.
Grundanstrich:	Die Vollton- und Abtönfarben bis maximal 10 % mit Wasser verdünnen.



G.E. HABICH'S SÖHNE
F A R B E N

Technisches Merkblatt Vollton- und Abtönfarbe

- Schlussanstrich:** Unverdünnt vornehmen!
Volltonfarbenanstriche nur unverdünnt vornehmen!
- Hinweis:** Die Farbtöne mit organischem Pigmentanteil haben eine geringere Deckkraft. Es ist deshalb empfehlenswert, bei Verwendung als Vollton dem Grundanstrich ca. 5-10 % weiße Fassaden- oder Innenfarbe beizumischen. Die mit einem ★ gekennzeichneten Farbtöne nur im Vollton für außen verwenden. Weichmacherhaltige Untergründe sind nicht geeignet. Schriften sind auf hellen Untergründen mit farblosem Binder zu überziehen. Auf zusammenhängenden Flächen nur Material gleicher Produktionsnummern verarbeiten oder Material unterschiedlicher Produktionsnummern vorher mischen.
- Verbrauch:** 1 l reicht für ca. 5 m² (1 Anstrich) je nach Untergrund. Genaue Werte am Objekt ermitteln.
- Verarbeitung:** Streichen, rollen, spritzen (Niederdruck-, Hochdruck- und Airless-Geräte).
- Verarbeitungstemperatur:** Nicht unter + 5°C Außen- und Untergrundtemperatur verarbeiten.
- Lagerung:** Kühl, aber frostfrei.
Anbruchgebände gut verschlossen halten.
- Reinigung der Geräte:** Geräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen, während der Pausen Geräte in der Farbe aufbewahren.
- Hinweise:** Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
Hinweis zu Titandioxid (gültig ab 01. Okt 2021): Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen.
Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden.
Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen.
Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.



G.E. HABICH'S SÖHNE
F A R B E N

Technisches Merkblatt Vollton- und Abtönfarbe

Entsorgung: Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt werden. Gebinde mit flüssigen Farbresten bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben.
AVV-Abfallschlüssel-Nr. 08 01 12
Beratung für Isothiazolinonallergiker unter Telefon-Nr.:
+ 49 (0) 55 44 / 791-0

VOC-Gehalt: Entspricht der Decopaint-Richtlinie 2010

Herstellerangaben: G. E. HABICH'S SÖHNE
GmbH & Co. KG
Burgstraße 3
D- 34359 Reinhardshagen

Ansprechpartner / Auskunftgebender Bereich:
Labor / Herr Björn Schmitt: Tel.: + 49 (0) 55 44 / 791 164
E-mail: bjoern.schmitt@habich.de

Stand: Mai 2020

Die gemachten Angaben unterliegen den üblichen Vorbehalten. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Die Angaben befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

Datum: 29.05.2020 / Rev. 2
Erstellt von: B. Schmitt
VA – Stand Mai 2020

3 / 3

G.E. HABICH'S SÖHNE GmbH & Co. KG
Burgstr. 3 • D- 34359 Reinhardshagen
Tel.: +49 (0) 55 44 / 791-0 • Fax: +49 (0) 55 44 / 82 38
E-Mail: verkauf@habich.de
Gesellschaftssitz: Reinhardshagen • Amtsgericht Kassel HRA 12083 • Komplementär: HABICH GmbH HRB 9002
Geschäftsführung: • Stefan Kersten • Martin Kersten
UST Id. Nr. DE 112889712 • Gerichtsstand ist Kassel