

Technische Daten		Veneto Essenza		
Belagsart	EN 548	Linoleum, durchgehend vierfarbig marmoriert (homogen) auf Juteträger. Durch werksseitige Acrylat Oberflächenausrüstung keine Ersteinpflege erforderlich.* Ausgezeichnet mit dem Umweltzeichen "DER BLAUE ENGEL" (emissionsarm)		
Benutzungsintensität Veneto Essenza 2,0 mm	ISO 10874 - EN 685	Hausbereich:	Klasse 23	
		Geschäftsbereich:	Klasse 32	
		Industriebereich:	Klasse 41	
Benutzungsintensität Veneto Essenza 2,5 / 3,2 mm	ISO 10874 - EN 685	Hausbereich:	Klasse 23	
		Geschäftsbereich:	Klasse 34	
		Industriebereich:	Klasse 42	
CE Kennzeichen	EN 14041	ja		
Gesamtdicke	ISO 24346 - EN 428	2,0 mm	2,5 mm	3,2 mm
Flächengewicht	ISO 23997 - EN 430	ca. 2,4 kg/m ²	ca. 3,0 kg/m ²	ca. 3,9 kg/m ²
Resteindruck	ISO 24343-1 - EN 433	≤ 0,15 mm	≤ 0,15 mm	≤ 0,15 mm
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918 - EN 425	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet		
Fußbodenheizung - Warmwasser		bis 30° C Oberflächentemperatur geeignet		
Biigsamkeit	ISO 24344 - EN 435	≤ 25 mm Ø	≤ 30 mm Ø	≤ 40 mm Ø
Aufladungsspannung	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)		
Trittschallschutzverbesserungsmaß	EN ISO 140-8/717-2	ca. + 4 dB	+ 6 dB	+ 6 dB
Wärmedurchlaßwiderstand	DIN 52612	0,012 m ² K/W	0,015 m ² K/W	0,019 m ² K/W
Brandverhalten	EN 9239-1/EN 13501-1	Klasse C _f -s1		
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ Stufe 6		
Chemikalieneinwirkung	ISO 26987 / EN 423	Beständig gegen verdünnte Säuren, Öle, Fette und herkömmliche Lösungsmittel		
Bakteriostatik		natürlich bakteriostatische Eigenschaften		
Rutsicherheit	DIN 51130 - BGR 181 EN 13893	R 9 ≥ 0,3		
Farben		72 (auf Anfrage)	72 (29 Lagerfarben)	72 (auf Anfrage)
Lieferform	ISO 24341 - EN 426 Bahnen/Rolle	200 cm / ≤ 30 lfd.m.		

* Tarkett Reinigungs- und Pflegeanleitung ist zu beachten.

Tarkett Holding GmbH, Nachtweideweg 1-7, D-67227 Frankenthal

Telefon: 06233 / 810 • Fax: 06233 / 811688

www.tarkett.de

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen sind vorbehalten.

Stand: Juli 2013